

Pfenning "ÖkoStabil-Pflaster"

Pos.	Bezeichnung	Einzelpreis
1	<p>.....m² Pflasterdecke in ungebundener Ausführung herstellen.</p> <p>Mit Pfenning ÖkoStabil-Pflastersteinen aus Beton mit erhöhter Frost- und Tausalz widerstandsfähigkeit, erhöhtem Abrieb- und Witterungswiderstand gem. TL Pflaster-StB.</p> <p>Witterungswiderstand Klasse: D, Abriebwiderstand Klasse: I. ansonsten Güteeigenschaften nach DIN EN 1338.</p> <p>ÖkoStabil - Pflastersteine mit umlaufender 2 cm breiten Sickerfuge zur Herstellung einer wasserdurchlässigen Flächenbefestigung.</p> <p>Pflastersteine mit Fase, mit Hartgesteinvorsatz aus Edelsplitt, mit seitlichen Abstandhaltern als „Nut-Federsystem“ für eine hohe Verschiebesicherheit.</p> <p>Pflasterbett aus geeignetem wasserdurchlässigem Baustoffgemisch für Bettungen gem. TL Pflaster-StB, Nr. 3.2 herstellen, Schlagzertrümmerung SZ < 20 Der k_f-Wert sollte 5,4x10⁻⁵ m/s betragen. Die Dicke des Pflasterbettes sollte im verdichteten Zustand 3 bis 5 cm betragen.</p> <p>Pflastersteine wechselweise aus mehreren Paketen entnehmen und höhen- und fluchtgerecht im vorgeschriebenen Verband unter Einhaltung der Mindestfugenbreite verlegen.</p> <p>Die Fugen sind vollständig mit Edelsplitt 1/3 mm oder 2/5 mm z.B. Granit oder gleichwertigem Hartgestein, Schlagzertrümmerung SZ < 20, zu füllen. (ggf. nach dem Abrütteln nochmals nachfüllen).</p> <p>Zur Fleckenvermeidung ist die Pflasterfläche vor dem Abrütteln sauber abzukehren. Abrütteln nur bei trockener Fläche mit einem entsprechenden Flächenrüttler vom Rand aus beginnend. Farbige oder oberflächenveredelte Pflastersteine sind mit einem Flächenrüttler mit Plattengleitvorrichtung abzurütteln.</p>	

Pfenning "ÖkoStabil-Pflaster"

Pos.	Bezeichnung	Einzelpreis
1	<p>Steinformate: <input type="checkbox"/> 20/20 cm</p> <p>Steindicke : <input type="checkbox"/> 8 cm <input type="checkbox"/> 10 cm</p> <p>Farben (durchgefärbt): <input type="checkbox"/> grau <input type="checkbox"/> anthrazit <input type="checkbox"/> rot <input type="checkbox"/> braun</p> <p>Oberflächen <input type="checkbox"/> Biedensand grau</p> <p>Hersteller:</p> <p>Betonwerk Pfenning GmbH, 68623 Lampertheim Tel: 06206/9404-0 Fax: 06206/2683 www.beton-pfenning.de / info@beton-pfenning.de</p>	