

## Pfenning "ArcoStrada" das Segmentbogenpflaster im Vollverbund

Pos.	Bezeichnung	Einzelpreis
1	<p>.....m<sup>2</sup> Pflasterdecke in ungebundener Ausführung herstellen.</p> <p>Mit Pfenning ArcoStrada aus Beton mit erhöhter Frost- und Tausalz widerstandsfähigkeit, erhöhtem Abrieb- und Witterungswiderstand gem. TL Pflaster-StB.</p> <p>Max. Differenz in der Diagonalen : Klasse: K, Witterungswiderstand Klasse: D, Abriebwiderstand Klasse: I. ansonsten Güteeigenschaften nach DIN EN 1338.</p> <p>Pflastersteine mit Vorsatzschicht aus Hartgesteinedelsplitt, sichtbare Kanten der Oberfläche durch ein spezielles Herstellungssystem gleichmäßig gealtert (nicht gekollert) für eine naturnahe Optik, bei guter Begehbarkeit. Geeignet für Pflasterungen bis einschließlich Bauklasse III RStO, mit Rundumverzahnung durch spezielle sich nach oben verjüngende Verbundelemente, integrierter punktueller Fugensicherung mit garantierter Fuge nach DIN 18318. Die Fugensicherung ermöglicht ein vollständiges Füllen der Fugen auch zwischen den Verbundelementen. Kurven und Kreise sind mit systemidentischen Kreissegmentsteinen unter Beibehaltung der Verbundwirkung auszuführen, soweit möglich. Sämtliche Formate sind hinsichtlich der Verbundwirkung kompatibel.</p> <p>Die Verlegehinweise des Herstellers sind zu beachten.</p> <p>Pflasterbett aus geeignetem Baustoffgemisch für Bettungen gemäß TL Pflaster- StB , Nr. 3.2 herstellen, Schlagzertrümmerung SZ &lt; 20. Dicke im verdichteten Zustand 3 bis 5 cm</p> <p>Pflastersteine wechselweise aus mehreren Paketen entnehmen und höhen- und fluchtgerecht in vorgeschriebenem Verband unter Einhaltung der Mindestfugenbreite verlegen. Baustoffgemisch für die Fugenfüllung, filterstabil abgestimmt auf das Bettungsmaterial gem. TL Pflaster-StB, Nr. 3.3 liefern, vollfugig einkehren und einschlänmen.</p> <p>Zur Fleckenvermeidung ist die Pflasterfläche vor dem Abrütteln sauber abzukehren. Abrütteln nur bei trockener Fläche mit einem entsprechenden Flächenrüttler vom Rand aus beginnend.</p>	

Farbige oder oberflächenveredelte Pflastersteine sind mit einem Flächenrüttler mit Plattengleitvorrichtung abzurütteln.

## Pfenning "ArcoStrada" das Segmentbogenpflaster im Vollverbund

Pos.	Bezeichnung	Einzelpreis
1	<p>Nach dem Abrütteln sind die Fugen erneut zu füllen, und einzuschlämmen, ggf. mehrfach bis zur völligen Fugenfüllung.</p> <p>Steindicke : 10 cm</p> <p>Farben: <input type="checkbox"/> basaltmix <input type="checkbox"/> buntsandstein <input type="checkbox"/> Heppenheim bunt</p> <p><b>Hersteller:</b></p> <p><b>Betonwerk Pfenning GmbH, 68623 Lampertheim</b>  <b>Tel: 06206/9404-0 Fax: 06206/2683</b>  <a href="http://www.beton-pfenning.de">www.beton-pfenning.de</a> / <a href="mailto:info@beton-pfenning.de">info@beton-pfenning.de</a></p>	