

Pfenning "Öko Natura-Pflaster"

Pos.	Bezeichnung	Einzelpreis
1	<p>.....m² Pflasterdecke in ungebundener Ausführung herstellen.</p> <p>Mit Pfenning Öko Natura-Pflastersteinen aus Beton mit erhöhter Frost- und Tausalz widerstandsfähigkeit, erhöhtem Abrieb- und Witterungswiderstand gem. TL Pflaster-StB.</p> <p>Witterungswiderstand Klasse: D, Abriebwiderstand Klasse: I. ansonsten Güteeigenschaften nach DIN EN 1338.</p> <p>Via Natura-Pflastersteine mit Vorsatzschicht aus Hartgesteinedelsplitt, sichtbare Kanten der Oberfläche durch ein spezielles Herstellungssystem gleichmäßig gealtert (nicht gekollert), für eine naturnahe Optik, bei guter Begehrbarkeit, mit Abstandhaltern. Zusätzlich sind die Pflastersteine teilweise texturiert, um den natursteinähnlichen Charakter zu betonen.</p> <p>Pflasterbett aus geeignetem wasserdurchlässigem Baustoffgemisch für Bettungen gem. TL Pflaster-StB, Nr. 3.2 herstellen, Schlagzertrümmerung SZ < 20 Der k_f-Wert sollte 5,4x10⁻⁵ m/s betragen. Die Dicke des Pflasterbettes sollte im verdichteten Zustand 3 bis 5 cm betragen.</p> <p>Pflastersteine wechselweise aus mehreren Paketen entnehmen und höhen- und fluchtgerecht im vorgeschriebenen Verband unter Einhaltung der Mindestfugenbreite verlegen.</p> <p>Baustoffgemisch für die Fugenfüllung, filterstabil abgestimmt auf das Bettungsmaterial gem. TL Pflaster-StB, Nr. 3.3 liefern, vollfugig einkehren und einschlämmen.</p> <p>Die Fugen sind vollständig mit Edelsplitt 1/3 mm z.B. Granit oder gleichwertigem Hartgestein, Schlagzertrümmerung SZ < 20, zu füllen. (ggf. nach dem Abrütteln nochmals nachfüllen)</p> <p>Zur Fleckenvermeidung ist die Pflasterfläche vor dem Abrütteln sauber abzukehren. Abrütteln nur bei trockener Fläche mit einem entsprechenden Flächenrüttler vom Rand aus beginnend. Farbige oder oberflächenveredelte Pflastersteine sind mit einem Flächenrüttler mit Plattengleitvorrichtung abzurütteln.</p>	

Pfenning "Öko Natura-Pflaster"

Pos.	Bezeichnung	Einzelpreis
1	<p>Die Verlegung erfolgt im „wilden Verband“ Verlegemuster Nr.: 110 Die Formate werden werkseitig lagenweise gemischt geliefert.</p> <p>Steinformate: 14/ 7 cm 14/14 cm 14/21 cm 21/21 cm</p> <p>Steindicke : 8 cm</p> <p>Farben (durchgefärbt): <input type="checkbox"/> platin-texturiert <input type="checkbox"/> sandgelb-texturiert <input type="checkbox"/> terra-texturiert</p> <p>Hersteller:</p> <p>Betonwerk Pfenning GmbH, 68623 Lampertheim Tel: 06206/9404-0 Fax: 06206/2683 www.beton-pfenning.de / info@beton-pfenning.de</p>	